

Keramická hlina **TERRA** – prehľad druhov

Druh	Hlina vhodná na točenie	Hlina vhodná na modelovanie	Farba	Podiel šamotu	Zrornosť	Rozmedzie teploty pri vypaľovaní	Zvláštne vlastnosti	Kameninový výrobok
školská keramická hlina Terra na školské a terapeutické účely svetlá/krémová	áno	veľmi malé, jednoduché objekty	biela až krémová	---	---	1.000-1.220°C	obyčajná kvalita s kolísaním farby po výpale	áno
Keramická hlina Terra 92	áno	nie	biela až krémová	---	---	1.000-1.280°C		áno (pri nízkej teplote do 1.100°C = charakter kameniny)
Keramická hlina Terra 100	áno	do 25 cm	biela až krémová	25%	0-0,2 mm	980-1.280°C		áno
Keramická hlina Terra 101	nie	do 60 cm	biela až krémová	25%	0-0,5 mm	980-1.280°C		áno
Keramická hlina Terra 104	nie	do 100 cm	biela až krémová	40%	0-1,0 mm	980-1.270°C		áno
Keramická hlina Terra 105	nie	veľké objekty	biela až krémová	45%	0-2,0 mm	980-1.270°C	stavebná keramika, rustikálne povrchy	áno
Keramická hlina Terra 107	nie	veľké objekty, platne a kachlice	biela	40%	0,2-1,0 mm	1.000-1.180°C	dobře modelovateľná, vhodná na raku techniku	nie
Odlievacia hlina Terra 92	nie	nie	biela až krémová	---	---	1.000-1.280°C		áno
Keramická hlina Terra 27 Paperclay	áno	do 25 cm	biela až krémová	---	---	980-1.240°C	jemná hlina s pružnými celulóзовými vláknami	áno
školská keramická hlina Terra na školské a terapeutické účely ružová/terakotová	áno	veľmi malé, jednoduché objekty	ružová až terakotová	---	---	980-1.220°C	obyčajná kvalita s kolísaním farby po výpale	áno
Terra 200	áno	do 25 cm	svetlo- až tehlovo červená	25%	0-0,2 mm	980-1.190°C		áno
Terra 204	nie	do 100 cm	svetlo- až tmavočervená	40%	0-1,0 mm	980-1.230°C	možná hrúbka steny až 2 cm	áno
Terra 301	nie	objekty menších až stredných rozmerov	telovej farby až farby dreva	25%	0-0,5 mm	980-1.220°C		áno
Terra 403	nie	stredne veľké objekty	ružová až okrová	40%	0-0,5 mm	1.000-1.280°C	výnimočná farba po výpale	nie
Terra 502	nie	objekty menších až stredných rozmerov	sivá až čierna	30%	0-0,5 mm	980-1.220°C		áno